



Planicrete

nuova formula

Lattice di gomma sintetica per migliorare l'adesione di impasti cementizi



CAMPI DI APPLICAZIONE

- Come additivo per migliorare le caratteristiche meccaniche e di adesione di impasti cementizi per massetti, intonaci e rasature di basso spessore.
- Come additivo per boiacche cementizie ad alta adesività usate come ponti di adesione.

Alcuni esempi di applicazione

- Massetti cementizi ad alta resistenza, all'esterno ed all'interno.
- Boiaccia cementizia per la posa di pietre naturali con il sistema **Mapestone**.
- Intonaci cementizi ad alta resistenza, all'esterno ed all'interno.
- Boiaccia cementizia per migliorare l'adesione di massetti aderenti tradizionali oppure realizzati con l'impiego di **Mapecem Pronto** o **Topcem Pronto**.
- Boiaccia di adesione da confezionare con **Mapecem** o **Topcem** per migliorare l'adesione dei massetti aderenti che saranno realizzati con gli stessi leganti.
- Realizzazione di rinforzo per l'aggrappo degli intonaci.
- Malte cementizie per il riempimento di fori, ricostruzione di parti danneggiate e finitura superficiale di manufatti e prefabbricati in calcestruzzo.
- Malte cementizie per la finitura di superfici soggette a forte abrasione (pavimenti industriali, rampe, canali) e per riporti in piccolo spessore su pavimentazioni erose.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Planicrete è una dispersione acquosa ad elevata stabilità di uno speciale elastomero sintetico resistente alla saponificazione alcalina e caratterizzato da una bassa temperatura di transizione vetrosa. Questo speciale elastomero, a base di gomma stirene-butadiene (styrene-butadiene rubber, SBR), ha inoltre la proprietà

di essere stabile nei confronti dell'invecchiamento. Le catene polimeriche che costituiscono questo elastomero hanno la caratteristica di essere collegate tra loro da una fitta maglia di legami chimici. Questa importante proprietà fa sì che queste catene, quando soggette a deformazione, si dispongano parallele tra di loro conferendo così all'elastomero un'elevata elasticità.

Planicrete si presenta come un lattice di colore bianco molto fluido che, aggiunto ad impasti di cemento ed aggregati, ne migliora l'adesione, la plasticità, la tissotropia, la ritenzione d'acqua e la lavorabilità in generale. Gli impasti cementizi modificati con **Planicrete**, dopo presa ed indurimento finale possiedono le seguenti proprietà:

- migliore adesione al supporto;
- maggiori prestazioni meccaniche sia a compressione che a flessione;
- migliore resistenza all'abrasione;
- maggiore impermeabilità;
- migliore resistenza ai cicli di gelo-disgelo;
- migliore resistenza chimica agli alcali diluiti, alle soluzioni saline ed agli oli.

AVVISI IMPORTANTI

- Non usare **Planicrete** puro come primer o ponte di adesione: miscelarlo sempre con cemento o, se necessario, con **Mapecem** o con **Topcem**.
- Non usare impasti contenenti **Planicrete** a temperature inferiori a +5°C o superiori a +40°C.
- In caso di condizioni ambientali molto calde o ventose, proteggere adeguatamente le superfici dopo l'applicazione da un'essiccazione troppo rapida.
- L'uso di **Planicrete** nelle malte e nei calcestruzzi non dispensa dalla stretta osservanza di tutte le norme valide per una buona esecuzione dei lavori, in



Rinzaffo adesivo additivato con Planicrete



Applicazione di boiacca cementizia additivata con Planicrete



Applicazione di massetto cementizio aderente additivato con Planicrete

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	liquido fluido
Colore:	bianco
Massa volumica (g/cm ³):	1,02
pH:	8
Residuo solido (%):	36
DATI APPLICATIVI	
Rapporto di impasto:	vedi tabella relativa
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +40°C
Indurimento finale:	secondo il dosaggio
PRESTAZIONI FINALI	
Composizione della malta:	Cemento: Tipo 32,5 R II/A-L 900 g Inerte: Sabbia normalizzata 2700 g Additivo: Planicrete 112,5 g Acqua: 292,5 g
Massa volumica dell'impasto (kg/m ³):	2.000
Resistenza a compressione secondo EN 12190 (MPa):	
- dopo 1 giorno:	7
- dopo 7 giorni:	25
- dopo 28 giorni:	33
Aderenza al supporto secondo EN 1542 (21°C - 50% U.R.) (MPa):	
- dopo 28 giorni:	2,0
Resistenza all'umidità:	ottima
Resistenza all'invecchiamento:	ottima
Resistenza ai solventi e agli oli:	mediocre
Resistenza agli acidi e agli alcali:	discreta
Resistenza alla temperatura:	da -30°C a +90°C

modo particolare l'utilizzo di aggregati di granulometria appropriata allo spessore da applicare, il rapporto acqua/cemento e tutte le specifiche indicate nel capitolato.

- Se gli impasti con **Planicrete** sono eseguiti in betoniera, non miscelare mai più di 3 minuti per evitare un eccessivo inglobamento di aria.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del sottofondo

Le superfici sulle quali si devono eseguire i massetti, gli intonaci o le rasature con **Planicrete** devono essere solide, compatte e pulite.

Parti friabili o in fase di distacco, polvere, lattime di cemento, tracce di olio o disarmanti, vernici, pitture esistenti, ecc. devono essere eliminate mediante accurata sabbiatura o spazzolatura o lavaggio con acqua in pressione. Il supporto va poi bagnato a saturazione, ma senza lasciar acqua in eccesso sulla superficie, che potrebbe funzionare come antiadesivo.

Preparazione di massetti aderenti da 10 a 35 mm

Planicrete può essere vantaggiosamente utilizzato come additivo per la preparazione di massetti aderenti sia all'interno che

all'esterno, dotati di particolare adesione e resistenza.

Il dosaggio consigliato è:

Planicrete	45 kg	50 kg
Acqua	135 kg	150 kg
Cemento	350 kg	400 kg
Aggregati	1550 kg	1500 kg

Gli aggregati devono essere di diametro assortito in funzione dello spessore del massetto, quindi con un diametro massimo pari a 1/3-1/4 dello spessore con un limite di 8 mm.

N.B. Prima della gettata applicare una boiacca di **Planicrete** e cemento per assicurare una perfetta adesione sulla vecchia superficie cementizia. Non attendere che la boiacca sia asciutta: gettare fresco su fresco.

Preparazione di massetti galleggianti (spessore minimo 35 millimetri)

In questo caso si consiglia una diluizione del **Planicrete** 1:4 con acqua ed un dosaggio

di cemento leggermente inferiore, per cui il dosaggio suggerito diviene:

Planicrete	30 kg	35 kg
Acqua	120 kg	140 kg
Cemento	300 kg	350 kg
Aggregati (0-8 mm)	1600 kg	1550 kg

Il tempo di maturazione di questi massetti è di almeno 2 settimane in condizioni normali di temperatura ed umidità.

N.B.: Questo impasto può anche essere usato per la posa in tradizionale di piastrelle ceramiche, eventualmente adattando la granulometria dell'aggregato allo spessore desiderato.

Preparazione di intonaci

Planicrete può anche essere impiegato come additivo per la preparazione di intonaci murali a base cementizia, sia per interni che per esterni. L'aggiunta di **Planicrete** all'impasto consente di migliorare la tistotropia e l'impermeabilità all'acqua della malta conferendo ad essa, inoltre, un'ottima adesione al supporto ed una maggiore resistenza agli agenti atmosferici.

Il dosaggio consigliato è:

Planicrete 1 kg
 acqua 4 kg
 cemento 5,5 kg
 aggregati (0-3 mm) 20 kg

Al fine di uniformare l'assorbimento del supporto e migliorare l'adesione della malta, si consiglia di realizzare, prima dell'intonaco, uno strato di rinzaffo costituito da:

Planicrete 1 kg
 acqua 1 kg
 cemento 3,5 kg
 aggregati (0-2 mm) 3,5 kg

Qualora si voglia utilizzare un intonaco premiscelato, può essere impiegato **Nivoplan**, malta livellante per pareti, bianca o grigia, premiscelata, composta da cemento, aggregati selezionati e speciali resine sintetiche, applicabile in uno spessore di 2 cm per mano. In questo caso **Nivoplan** dovrà essere miscelato con **Planicrete** diluito 1:5 con acqua.

Preparazione di malte per il riempimento di cavità

Planicrete può essere vantaggiosamente impiegato come additivo per la preparazione di malte da riempimento. Il prodotto conferisce alla malta un'ottima tistotropia che ne facilita la posa in opera sia su superfici verticali che a soffitto. Inoltre, l'aggiunta di **Planicrete** consente di migliorare l'adesione e le prestazioni meccaniche della malta. Per questo tipo di applicazione il dosaggio consigliato è:

Planicrete 1 kg
 acqua 2,5 kg
 cemento 8 kg
 aggregati (0-3 mm) 16-24 kg

Preparazione di boiacche di adesione

Planicrete è particolarmente adatto per la formazione della boiacca di ancoraggio da applicare prima del getto di massetti o rasature sui vecchi supporti cementizi.

Il massetto o la rasatura dovranno essere realizzati quando la boiacca è ancora fresca (applicazione fresco su fresco).

N.B. La boiacca a base di **Planicrete** è adatta anche quale ponte di adesione per la realizzazione di massetti aderenti tradizionali oppure realizzati con **Mapecem Pronto** o **Topcem Pronto**.

Utilizzare per la preparazione della boiacca di adesione lo stesso legante che sarà utilizzato per realizzare il massetto.

Il dosaggio consigliato è:

Planicrete 1 kg
 acqua 1 kg
 cemento 4 kg

Nel caso di massetti realizzati con **Mapecem** o **Topcem** rispettare i dosaggi riportati nella tabella seguente:

	Topcem	Mapecem
Planicrete (kg)	1	1
Acqua (kg)	1	1
Legante (kg)	3	2

Miscelazione

Diluire **Planicrete** con l'acqua nel rapporto scelto per la specifica applicazione in un recipiente adatto, quindi versare tale soluzione nella betoniera ed aggiungere cemento ed aggregati, meglio se già miscelati fra di loro almeno parzialmente per evitare grumi difficili da disperdere.

Mescolare per 2-3 minuti fino a completa omogeneità senza sovramescolare.

Il tempo di presa degli impasti additivati con **Planicrete** non varia sensibilmente; si nota in generale un leggero allungamento del tempo di lavorabilità.

NORME DA OSSERVARE DOPO LA MESSA IN OPERA

Dopo l'applicazione, specie in giornate molto calde o ventose, le malte additivate con **Planicrete** devono essere stagionate con cura per evitare l'evaporazione rapida dell'acqua che può causare fessurazioni superficiali dovute a ritiro plastico; nebulizzare acqua sulla superficie durante le prime ore di indurimento o proteggere con teli idonei.

Pulizia

Le attrezzature impiegate per la preparazione e la messa in opera delle boiacche o delle malte additivate con **Planicrete** possono essere pulite con acqua prima dell'inizio della presa.

Dopo l'indurimento possono essere pulite solo meccanicamente.

CONFEZIONI

Planicrete è disponibile in fustini da 25 - 10 - 5 kg e confezioni da 12x1 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

24 mesi in imballi originali non aperti. Teme il gelo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Planicrete non è considerato pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele. Si raccomanda



Rappezzo di pavimento: applicazione boiacca



Rappezzo di pavimento: applicazione malta




Rappezzo di pavimento: lisciatura finale



Rinzafo additivato con Planicrete



Intonaco cementizio con Planicrete. Cantiere Tunnel autostradale Ville Marie Montreal - Canada



Massetto cementizio esterno additivato con Planicrete. Cantiere Vieux Port, Quebec, Canada

TABELLA DOSAGGI E CONSUMI

IMPIEGO	Rapporto Planicrete: Acqua	Rapporto cemento: aggregati (in peso)	Aggregato assortito in curva granulometrica	Consumo Planicrete (g/m ² /mm di spessore)
Massetti aderenti (spessore da 10 a 35 mm)	1 : 3	1 : 4	0÷8 mm	40-50
Massetti galleggianti (spessore > 35 mm)	1 : 4	1 : 5	0÷8 mm	30-40
Intonaci	1 : 4	1 : 3,6	0÷3 mm	60-70
Intonaci con Nivoplan	1 : 5	-	-	70-80
Rinzafo per intonaci	1 : 1	1 : 1	0÷2 mm	220-230
Malta da riempimento	1 : 2,5	1 : 3	0÷3 mm	50-60
Boiaccia di adesione	1 : 1	-	-	300-310

N.B.: I rapporti di diluizione di Planicrete con acqua si riferiscono al caso in cui gli inerti siano asciutti. Pertanto nel caso in cui gli inerti siano umidi o bagnati, tenerne conto riducendo la soluzione composta da acqua e Planicrete.

di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni

pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com

VOCE DI PRODOTTO

Lattice di gomma sintetica, di colore bianco, resistente alla saponificazione alcalina in grado di migliorare la lavorabilità, l'adesione a tutte le superfici, la flessibilità, e in generale le prestazioni meccaniche di malte cementizie (tipo **Planicrete** della Mapei S.p.A.). Il prodotto, aggiunto agli impasti cementizi in parziale sostituzione dell'acqua, dovrà consentire di migliorare la resistenza chimica agli alcali diluiti, la plasticità, la ritenzione d'acqua, l'impermeabilità e la resistenza ai cicli di gelo disgelo delle malte cementizie.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Consistenza:	liquido fluido
Colore:	bianco
Massa volumica (g/cm ³):	1,02
pH:	8
Residuo solido (%):	36
Composizione della malta:	Cemento: Tipo 32,5 R II/A-L 900 g Inerte: sabbia normalizzata 2700 g Additivo: Planicrete 112,5 g Acqua: 292,5 g
Massa volumica dell'impasto (kg/m ³):	2.000
Resistenza a compressione (EN 12190) (MPa):	
- 1 giorno:	7
- 7 giorni:	25
- 28 giorni:	33
Adesione al supporto (EN 1542) (MPa):	2,0



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI