



SONCINO (CR)
 via Bindina 8 - 26029
 Tel. 0374.85462
 e-mail: info@danesilaterizi.it

Caratteristiche generali

Lunghezza	50 cm
Larghezza	8 cm
Altezza	24,5 cm
Percentuale di foratura	< 45%
Pezzi per pacco	88
Peso dell'elemento	9,5 Kg
Peso pacco	840 Kg
Spessore muratura	8 cm
Pezzi al m ²	7,9
Pezzi al m ³	99,2

Caratteristiche strutturali

Campo d'impiego: Muratura di tamponamento

Caratteristiche termiche

Spessore muratura	8 cm
Conducibilità termica dell'elemento	0,194 W/mK
Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	0,212 W/mK
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale	1,690 W/m ² K
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	0,195 W/mK
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale	1,604 W/m ² K
Massa superficiale al netto degli intonaci	83,0 kg/m ²
Calore specifico	1000 J/kgK
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5-10
* 1,5 cm intonaco interno (=0,54 W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno (=0,93 W/mK)	

Resistenza al fuoco

Spessore muratura	8 cm
REI	
EI	120

Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)

Spessore muratura	8 cm
	42 dB

Capitolato

Danesi Tramezza Poroton P800 8.24,5.50 incastro 8 - Muratura in elevazione di spessore 8 cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato e con incastro verticale a secco. Dimensioni nominali 8x24,5x50 cm (altezza = 24,5 cm) e percentuale di foratura minore del 45%. Conducibilità termica dell'elemento 0,194 W/mK.

Dati, dimensioni, forme, pesi, qualità e colori, senza alcun preavviso, sono possibili di variazioni per esigenze produttive o di mercato

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €5.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

Dati, dimensioni, forme, pesi, qualità e colori, senza alcun preavviso, sono possibili di variazioni per esigenze produttive o di mercato

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €5.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030